

Haftgrund Si

Pigmentuojami silikatiniai gruntiniai dažai skirti silikatiniams dekoratyviniams tinkams

Panaudojimo sritis	<ul style="list-style-type: none">— gruntas naudojamas spalvos suvienodinimui ir sukibimo pagerinimui tinkuojant paviršius su silikatiniais tinkais— naudojami viduje ir išorėje
Produkto savybės	<ul style="list-style-type: none">— laidus garams— atstumiantis vandenį— gerinantis sukibimą— reguliuoja pagrindo įgeriamumą— sumažina riziką spalvos dėmių atsiradimui, dirbant su spalvotais tinkais— dėka kvarcinių užpildų yra gaunamas šiurkštus paviršius— gruntas padeda užtikrinti optimalias ir ekonomišką dekoratyvinių tinkų sąnaudas
Techniniai duomenys	Rišančios medžiagos : Kalio skystas stiklas ir akrylo dispersija
	Tankis Apie 1,7 g/cm ³
Pasiruošimas darbui	Pagrindo paruošimas Visi pagrindai privalo būti stiprūs, lygūs, švarūs, sausi ir nuvalyti nuo sukibimą mažinančių medžiagų. Pagrindo sustiprinimui naudoti gruntą Impraeigniergrund Si
	Skiedimas Paruoštas naudojimui ; papildomai galima skiesti max. 10% su Impraeigniergrund Si.
	Dažymas Dažoma teptuku arba voleliu . Tolygiam grunto užnešimui naudoti trumpo plauko volelį.
	Sąnaudos Apie 200 – 250 ml/m ² Tikslesnės sąnaudos nustatomos pabandžius objekte
	Oro sąlygos Dažymo ir džiūvimo procesų metu temperatūra turi būti nežemiau +8°C .
	Džiūvimo laikas 2– 6 h, priklausomai nuo oro temperatūros ir drėgmės.



FASSADENKOMPETENZ

	Įrankių plovimas	Su vandeniu
Tiekimo forma	Prekės numeris	06123
	Įpakavimas	Plastmasinis 15 ltr kibiras
	Spalva	Balti ir pigmentuoti.
Kita informacija	Transportavimas	Nepavojingas
	Sandėliavimas	Medžiagas, originaliame įpakavime, galima laikyti šiltoje ir nuo šalčio apsaugotoje patalpoje min. 1/2 metų.
	Darbų sauga	S 2: negalima, kad pakliūtų į vaikų rankas S 24/25: vengti medžiagos pakliuvimo ant odos ir akių S 26: patekus medžiagai į akis , plauti vandeniu ir apsilankyti pas gydytoją S 29: nepilti gruntinių dažų į kanalizaciją S 37: dirbant dėvėti darbinės pirštines
		Pagal pageidavimus mes mielai pateiksime ES- saugos duomenų lapus .

Pateikta informacija atitinka mūsų šiandieninį žinių lygį, kurios remiasi daugiamete patirtimi ir bandymais. Ji galioja kaip priedas mūsų technologinėms taisyklėms. Mūsų pagrindinių patarimų galiojimas žinoma nėra įpareigojantis dėl skirtingų pagrindo savybių ir įvairiųjų panaudojimo ir perdavimo būdų, kurie yra už mūsų įtakos zonos. Mūsų darbuotojų patarimai, kurie skiriasi nuo gamintojo teikiamų duomenų, turi būti raštiški. Mes tenkiname visus techninius ir statybinius reikalavimus. Kiekvieną kartą kreipkitės į savo konsultantus naujos techninės informacijos.

PD 0270/0898