

Multistone

Sintetinių dervų dekoratyvinis tinkas su akmens granuliu užpildu

Panaudojimo sritis	<ul style="list-style-type: none">— naudojamas tinkų sistemose tiek vidui, tiek išorei ir alsecco šiltinimo sistemoje— ypač tinka cokoliui ir laiptinėms								
Produkto savybės	<ul style="list-style-type: none">— aukštas mechaninis atsparumas— atsparus atmosferos poveikiui— gerai plaunasi— lengvai užnešamas ir išlyginamas— laidus vandens garams— atsparus trūkiams								
Techniniai duomenys	<table><tr><td>Rišančios medžiagos</td><td>Gryna akrylo dispersija</td></tr><tr><td>Specifinis svoris</td><td>Apie 1,5 g/cm³</td></tr><tr><td>Difuzijos ekvival. Oro sluok. st. 3 mm</td><td>S_d : apie 0,35 m Leistina riba : ≤ 2,0 m pagal DIN 52615</td></tr><tr><td>Kapiliarinis įgeriamumas</td><td>W : apie 0,14 kg/m²h^{0.5} Leistina riba ≤ 0,5 kg/m²h^{0.5} pagal DIN 52617</td></tr></table>	Rišančios medžiagos	Gryna akrylo dispersija	Specifinis svoris	Apie 1,5 g/cm ³	Difuzijos ekvival. Oro sluok. st. 3 mm	S _d : apie 0,35 m Leistina riba : ≤ 2,0 m pagal DIN 52615	Kapiliarinis įgeriamumas	W : apie 0,14 kg/m ² h ^{0.5} Leistina riba ≤ 0,5 kg/m ² h ^{0.5} pagal DIN 52617
Rišančios medžiagos	Gryna akrylo dispersija								
Specifinis svoris	Apie 1,5 g/cm ³								
Difuzijos ekvival. Oro sluok. st. 3 mm	S _d : apie 0,35 m Leistina riba : ≤ 2,0 m pagal DIN 52615								
Kapiliarinis įgeriamumas	W : apie 0,14 kg/m ² h ^{0.5} Leistina riba ≤ 0,5 kg/m ² h ^{0.5} pagal DIN 52617								
Nuorodos naudojimui	<table><tr><td>Paruošiamieji darbai</td><td>Uždengiamos palangės ir kitos konstrukcijos</td></tr><tr><td>Pagrindo paruošimas</td><td>Visi pagrindai privalo būti stiprūs, lygūs, švarūs, sausi ir nuvalyti nuo sukibimą mažinančių medžiagų. Pagrindas gruntuojamas su atitinkamos spalvos gruntu Haftgrund P</td></tr></table>	Paruošiamieji darbai	Uždengiamos palangės ir kitos konstrukcijos	Pagrindo paruošimas	Visi pagrindai privalo būti stiprūs, lygūs, švarūs, sausi ir nuvalyti nuo sukibimą mažinančių medžiagų. Pagrindas gruntuojamas su atitinkamos spalvos gruntu Haftgrund P				
Paruošiamieji darbai	Uždengiamos palangės ir kitos konstrukcijos								
Pagrindo paruošimas	Visi pagrindai privalo būti stiprūs, lygūs, švarūs, sausi ir nuvalyti nuo sukibimą mažinančių medžiagų. Pagrindas gruntuojamas su atitinkamos spalvos gruntu Haftgrund P								



FASSADENKOMPETENZ

Nuorodos naudojimui	Pagrindo paruošimas	Pagrindo paruošimas :	
		Pagrindas	Gruntavimas
		Betonas	-
		Mineralinis tinkas MG PII, P III	-
		Mineralinis tinkuotas paviršius, smėlėtas MG PII, P III	Hydro – Tiefgrund
		Cemento drožlių plokštė	Hydro – Tiefgrund
		Gipsinis blokas	Hydro – Tiefgrund
		Gipso kartono plokštė	Putzgrund 1600
		Tinkas MG P IV	Putzgrund 1600
		Armatop WG	-
		Armatop MP	-
		Armatop OZ	-
Tinkavimas	<p>Pirma permaišomas kibire tinkas.</p> <p>Su nerūdijančio plieno mentėmis per 1,5 frakcijos storį tinkas yra užnešamas ant pagrindo ir išlyginamas.</p> <p>Vienai plokštumai tinkuoti naudokite tik kibirus su vienodais partijos numeriais.</p>		
Sąnaudos	<p>apie 4,5 kg/m²</p> <p>Tikslesnės sąnaudos nustatomos pabandžius objekte</p>		
Oro sąlygos	<p>Darbų ir rišimosi procesų metu temperatūra turi būti nežemiau +5°C</p> <p>Nedirbti ant tiesioginės saulės , saugoti nuo greito džiūvimo</p> <p>Atsižvelgti, kad esant vėjui trumpėja rišimosi laikas</p>		
Džiūvimo laikas	apie 12– 48 h, priklausomai nuo oro temperatūros ir drėgmės.		
Įrankių plovimas	Su vandeniu		
Teikimo forma	Įpakavimas	Plastmasinis 25 kg kibiras netto	
	Spalva	Spalvinamas pagal Multistone tinkų paletę.	
Kita informacija	Transportavimas	Nepavojingas	
	Sandėliavimas	Medžiagas ,originaliame įpakavime, galima laikyti šiltoje ir nuo šalčio apsaugotoje patalpoje min. 1 metai	
	Nuorodos saugai	Pagal pageidavimus mes mielai pateiksime ES- saugos duomenų lapus .	

Pateikta informacija atitinka mūsų šiandieninį žinių lygį, kurios remiasi daugiamete patirtimi ir bandymais. Ji galioja kaip priedas mūsų technologinėms taisyklėms. Mūsų pagrindinių patarimų galiojimas žinoma nėra įpareigojantis dėl skirtingų pagrindo savybių ir įvairiųjų panaudojimo ir perdirbimo būdų, kurie yra už mūsų įtakos zonos. Mūsų darbuotojų patarimai, kurie skiriasi nuo gamintojo teikiamų duomenų, turi būti raštiški. Mes tenkiname visus techninius ir statybinius reikalavimus. Kiekvieną kartą kreipkitės į savo konsultantus naujos techninės informacijos.



FASSADENKOMPETENZ