

Siliconharzputz T

Silikoninis dekoratyvinis tinkas su grublėta struktūra

Panaudojimo sritis	<ul style="list-style-type: none">— naudojamas išorės mineralinių tinkų sistemose sienoms ir luboms— pritaikytas alsecco fasadų sistemai								
Produkto savybės	<ul style="list-style-type: none">— stipriai atstumia vandenį pagal DIN 18550— atsparus mikroorganizmų atsiradimui— atsparus atmosferos poveikiui— didelis laidumas vandens garams— spalvos suvienodinimui nereikia papildomai dažyti— aukštas mechaninis atsparumas— įvairios tinko frakcijos— ypač elastingas— lengvai apdirbamas— plati spalvinė gama— atsparus lietuvi								
Techniniai duomenys	<table><tr><td>Rišančios medžiagos</td><td>Silikono dervų emulsija Akrylo dervų dispersija</td></tr><tr><td>Specifinis svoris</td><td>Apie 1,8 g/cm³</td></tr><tr><td>Difuzijos ekvival. Oro sluok. st. 3 mm</td><td>S_d : apie 0,20 m Leistina riba : ≤ 2,0 m pagal DIN 52615</td></tr><tr><td>Kapiliarinis įgeriamumas</td><td>W : apie 0,07 kg/m²h^{0.5} Leistina riba ≤ 0,5 kg/m²h^{0.5} pagal DIN 52617</td></tr></table>	Rišančios medžiagos	Silikono dervų emulsija Akrylo dervų dispersija	Specifinis svoris	Apie 1,8 g/cm ³	Difuzijos ekvival. Oro sluok. st. 3 mm	S _d : apie 0,20 m Leistina riba : ≤ 2,0 m pagal DIN 52615	Kapiliarinis įgeriamumas	W : apie 0,07 kg/m ² h ^{0.5} Leistina riba ≤ 0,5 kg/m ² h ^{0.5} pagal DIN 52617
Rišančios medžiagos	Silikono dervų emulsija Akrylo dervų dispersija								
Specifinis svoris	Apie 1,8 g/cm ³								
Difuzijos ekvival. Oro sluok. st. 3 mm	S _d : apie 0,20 m Leistina riba : ≤ 2,0 m pagal DIN 52615								
Kapiliarinis įgeriamumas	W : apie 0,07 kg/m ² h ^{0.5} Leistina riba ≤ 0,5 kg/m ² h ^{0.5} pagal DIN 52617								
Pasiruošimas darbui	<table><tr><td>Paruošiamieji darbai</td><td>Uždengiamos palangės ir kitos konstrukcijos Nutinkuojami langų angokraščiai</td></tr><tr><td>Pagrindo paruošimas</td><td>Visi pagrindai privalo būti stiprūs, lygūs, švarūs, sausi ir nuvalyti nuo sukibimą mažinančių medžiagų. Prieš dedant tinką, mes patariame paviršių gruntuoti su silikoniniu gruntu Haftgrund Sc.</td></tr></table>	Paruošiamieji darbai	Uždengiamos palangės ir kitos konstrukcijos Nutinkuojami langų angokraščiai	Pagrindo paruošimas	Visi pagrindai privalo būti stiprūs, lygūs, švarūs, sausi ir nuvalyti nuo sukibimą mažinančių medžiagų. Prieš dedant tinką, mes patariame paviršių gruntuoti su silikoniniu gruntu Haftgrund Sc.				
Paruošiamieji darbai	Uždengiamos palangės ir kitos konstrukcijos Nutinkuojami langų angokraščiai								
Pagrindo paruošimas	Visi pagrindai privalo būti stiprūs, lygūs, švarūs, sausi ir nuvalyti nuo sukibimą mažinančių medžiagų. Prieš dedant tinką, mes patariame paviršių gruntuoti su silikoniniu gruntu Haftgrund Sc.								



FASSADENKOMPETENZ

Nurodymai naudojimui	Pagrindo paruošimas	Pagrindai ruošiami pagal sekančius nurodymus :	
		Pagrindas	Paruošimas
		Mineralinis tinkuotas paviršius, smėlėtas MG P II , P III	Alsicolorgrund W
		Tinkuotas paviršius MG P IV	Alsicolorgrund W
	Maišymas	Paruoštas naudojimui.	
	Tinkavimas	Su nerūdijančio plieno mentėmis per frakcijos storį tinkas yra užnešamas ant pagrindo ir su plastikine trintuve užtrinamas. Tas pats plotas tinkuojamas be nutraukimų.	
	Sąnaudos	Frakcija 1,5 mm	apie 2,0 kg/m ²
		Frakcija 2,0 mm	apie 2,9 kg/m ²
		Frakcija 3,0 mm	apie 4,2 kg/m ²
		Frakcija 4,0 mm	apie 5,5 kg/m ²
		Tikslesnės sąnaudos nustatomos pabandžius objekte	
	Oro sąlygos	Darbų ir rišimosi procesų metu temperatūra turi būti nežemiau +5°C Nedirbti ant tiesioginės saulės , saugoti nuo greito džiūvimo Atsižvelgti, kad esant vėjui trumpėja rišimosi laikas	
	Džiūvimo laikas	1– 2 dienos, priklausomai nuo sluoksnio storio ir oro temperatūros, bei drėgmės.	
	Įrankių plovimas	Su vandeniu	
	Mechanizuotas darbas	Reikalaukite papildomos informacijos	



FASSADENKOMPETENZ

Teikimo forma	Įpakavimas	Plastmasinis 25 kg kibiras netto Alsecco vienkartinis konteineris ONE-WAY 1000 kg netto (1.5 mm, 2.0 mm , 3.0mm)
	Spalva	Baltas ir pigmentuotas. Vienai plokštumai tinkuoti naudokite tik kibirus su vienodais partijos numeriais
Kita informacija	Transportavimas	Nepavojingas
	Sandėliavimas	Medžiagas ,originaliame įpakavime, galima laikyti šiltoje ir nuo šalčio apsaugotoje patalpoje min. 1 metai
	Nuorodos saugai	Pagal pageidavimus mes mielai pateiksime ES- saugos duomenų lapus .

Pateikta informacija atitinka mūsų šiandieninį žinių lygį, kurios remiasi daugiamete patirtimi ir bandymais. Ji galioja kaip priedas mūsų technologinėms taisyklėms. Mūsų pagrindinių patarimų galiojimas žinoma nėra įpareigojantis dėl skirtingų pagrindo savybių ir įvairiųjų panaudojimo ir perdirbimo būdų, kurie yra už mūsų įtakos zonos. Mūsų darbuotojų patarimai, kurie skiriasi nuo gamintojo teikiamų duomenų, turi būti raštiški. Mes tenkiname visus techninius ir statybinius reikalavimus. Kiekvieną kartą kreipkitės į savo konsultantus naujos techninės informacijos.



FASSADENKOMPETENZ