

# Traufelputz Si

Silikatinis dekoratyvinis tinkas su grublėta struktūra

<b>Panaudojimo sritis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>— silikatinis tinkas, atitinkantis DIN 18550 ,yra skirtas išorės sienų ir lubų paviršių apdailai</li><li>— pritaikytas alsecco fasadų sistemai</li></ul>						
<b>Produkto savybės</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>— atsparus atmosferos poveikiui</li><li>— atstumia vandenį pagal DIN 18550</li><li>— laidus vandens garams</li><li>— plati spalvinė gama</li><li>— aukštas mechaninis atsparumas</li><li>— lengva su juo dirbti</li><li>— įvairios tinko frakcijos</li><li>— pritaikytas nedegiai fasado sistemai ecomin</li></ul>						
<b>Techniniai duomenys</b>	<p>Rišančios medžiagos : Kalio skystas stiklas ir akrylo dispersija</p> <table><tr><td>Specifinis tankis</td><td>Apie 1,9 g/cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Difuzijos ekvival. Oro sluok. st. 3 mm</td><td>S<sub>d</sub> : apie 0,13 m Leistina riba : ≤ 2,0 m pagal DIN 52615</td></tr><tr><td>Kapiliarinis įgeriamumas</td><td>W : apie 0,14 kg/m<sup>2</sup>h<sup>0.5</sup> Leistina riba ≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>h<sup>0.5</sup> pagal DIN 52617</td></tr></table>	Specifinis tankis	Apie 1,9 g/cm <sup>3</sup>	Difuzijos ekvival. Oro sluok. st. 3 mm	S <sub>d</sub> : apie 0,13 m Leistina riba : ≤ 2,0 m pagal DIN 52615	Kapiliarinis įgeriamumas	W : apie 0,14 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> Leistina riba ≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> pagal DIN 52617
Specifinis tankis	Apie 1,9 g/cm <sup>3</sup>						
Difuzijos ekvival. Oro sluok. st. 3 mm	S <sub>d</sub> : apie 0,13 m Leistina riba : ≤ 2,0 m pagal DIN 52615						
Kapiliarinis įgeriamumas	W : apie 0,14 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> Leistina riba ≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> pagal DIN 52617						
<b>Pasiruošimas darbui</b>	Paruošiamieji darbai Uždengiamos palangės ir kitos konstrukcijos						



FASSADENKOMPETENZ

<b>Pasiruošimas darbui</b>	Pagrindo paruošimas	Visi pagrindai privalo būti stiprūs, lygūs, švarūs, sausi ir nuvalyti nuo sukibimą mažinančių medžiagų.  Pagrindo paruošimas :  Pagrindas   Gruntavimas Mineralinis tinkuotas paviršius, smėlėtas   Impraegniergrund Si Cemento drožlių plokštė   Impraegniergrund Si Gipso kartono plokštė   Impraegniergrund Si Paruoštą (sutvirtintą) pagrindą gruntuoti su Haftgrund Si.	
	<b>Darbas</b>	Sumaišymas	Paruoštas naudojimui ;  Su vandeniu 25 kg kibirą galima skiesti max. 1%
	Tinkavimas	Su nerūdyjančio plieno mentėmis per frakcijos storį tinkas yra užnešamas ant pagrindo ir su plastikine trintuve užtrinamas.  Tas pats plotas tinkuojamas be pertaukimų.	
	Sąnaudos	Frakcija 1,5 mm apie 2,7 kg/m <sup>2</sup> Frakcija 2,0 mm apie 3,5 kg/m <sup>2</sup> Frakcija 3,0 mm apie 4,5 kg/m <sup>2</sup>  Tikslesnės sąnaudos nustatomos pabandžius objekte	
	Oro sąlygos	Darbų ir rišimosi procesų metu temperatūra turi būti nežemiau +8°C  Nedirbti ant tiesioginės saulės , saugoti nuo greito džiūvimo  Atsižvelgti, kad esant vėjui trumpėja rišimosi laikas	



<b>Darbas</b>	Džiūvimo laikas	12– 48 h, priklausomai nuo sluoksnio storio ir oro temperatūros, bei drėgmės.
	Įrankių plovimas	Su vandeniu
	Mechanizuotas darbas	Reikalaukite papildomos informacijos
<b>Teikimo forma</b>	Prekės numeris	Frakcija 1,5 mm: 01060
		Frakcija 2,0 mm: 01061
		Frakcija 3,0 mm: 01062
	Įpakavimas	Plastmasinis 25 kg kibiras netto
	Spalva	Baltas ir pigmentuotas.
<b>Kita informacija</b>	Transportavimas	Nepavojingas
	Sandėliavimas	<p>Medžiagas ,originaliame įpakavime, galima laikyti šiltoje ir nuo šalčio apsaugotoje patalpoje min. 1/2 metų</p> <p>S 2: negalima, kad pakliūtų į vaikų rankas</p> <p>S 24/25: vengti medžiagos pakliuvimo ant odos ir akių</p> <p>S 26: patekus medžiagai į akis , plauti vandeniu ir apsilankyti pas gydytoją</p> <p>S 29: nepilti tinko į kanalizaciją</p> <p>S 37: dirbant dėvėti darbinės pirštines</p> <p>Pagal pageidavimus mes mielai pateiksime ES- saugos duomenų lapus .</p>

Pateikta informacija atitinka mūsų šiandieninį žinių lygį, kurios remiasi daugiamete patirtimi ir bandymais. Ji galioja kaip priedas mūsų technologinėms taisyklėms. Mūsų pagrindinių patarimų galiojimas žinoma nėra įpareigojantis dėl skirtingų pagrindo savybių ir įvairiųjų panaudojimo ir perdirbimo būdų, kurie yra už mūsų įtakos zonos. Mūsų darbuotojų patarimai, kurie skiriasi nuo gamintojo teikiamų duomenų, turi būti raštiški. Mes tenkiname visus techninius ir statybinius reikalavimus. Kiekvieną kartą kreipkitės į savo konsultantus naujos techninės informacijos.



FASSADENKOMPETENZ