

# Waterstop-Kellerdicht W

Neturinti savyje tirpiklių bituminė emulsija

<b>Panaudojimo sritis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>— neturinti savyje tirpiklių latekso-bitumo emulsija naudojama pastato cokolinei ir požeminei daliai .</li><li>— ilgalaikis izoliavimas nuo grūntinės drėgmės ir taškomo vandens.</li><li>— pritaikytas alsecco fasadų sistemai</li></ul>
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Produkto savybės</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>— nelaidi vandeniui</li><li>— laidi vandens garams</li><li>— atspari atmosferos poveikiui</li><li>— netrūnyja</li><li>— atspari rūgštims</li></ul>
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Techniniai duomenys</b>	Rišančios medžiagos	Lateksas-bitumas
	Specifinis svoris	Apie 1,05 g/cm <sup>3</sup>

<b>Nuorodos naudojimui</b>	Paruošiamieji darbai	Atviras siūles ir įtrūkimus užtaisyti su atitinkamomis sandarinimo medžiagomis.							
	Pagrindo paruošimas	<p>Visi pagrindai privalo būti stiprūs, lygūs, švarūs, sausi ir nuvalyti nuo sukibimą mažinančių medžiagų.</p> <p>Stipriai įgeriančius paviršius reikia gruntuoti su 30 % vandeniu praskiesta mastika Waterstop-Kellerdicht W.</p> <p>Pagrindai ruošiami pagal sekančius nurodymus :</p> <table><thead><tr><th>Pagrindas</th><th>Paruošimas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aukštos kokybės monolitas ir tinkas MG PIII</td><td>nereikia</td></tr><tr><td>Normalus betonas ir mūrytas arba klijuotas mūras</td><td>Sandarinimo skiedinys Dichtungsschlaemme arba tinkas MG PIII</td></tr><tr><td>Šiltinimo sistema</td><td>Armavimo sluoksnis iš Armatop MP , Armatop L arba A .</td></tr></tbody></table>	Pagrindas	Paruošimas	Aukštos kokybės monolitas ir tinkas MG PIII	nereikia	Normalus betonas ir mūrytas arba klijuotas mūras	Sandarinimo skiedinys Dichtungsschlaemme arba tinkas MG PIII	Šiltinimo sistema
Pagrindas	Paruošimas								
Aukštos kokybės monolitas ir tinkas MG PIII	nereikia								
Normalus betonas ir mūrytas arba klijuotas mūras	Sandarinimo skiedinys Dichtungsschlaemme arba tinkas MG PIII								
Šiltinimo sistema	Armavimo sluoksnis iš Armatop MP , Armatop L arba A .								



FASSADENKOMPETENZ

<b>Nurodymai naudojimui</b>	Maišymas	Paruoštas naudojimui. Galima skiesti vandeniu max 5 % .
	Darbas	Su teptuku, voleliu arba purškiant mastika yra tepama 3 sluoksnius. Apdailai naudojant sintetinius tinkus , paskutinis izoliacinis sluoksnis yra apibarstomas kvarciniu smėliuku ( 0,3 - 0,7 mm ).
	Sąnaudos	Apie 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1 sluoksniui. Tikslesnės sąnaudos nustatomos pabandžius objekte
	Oro sąlygos	Darbų ir rišimosi procesų metu temperatūra turi būti nežemiau +5°C
	Džiūvimo laikas	1– 4 h, priklausomai nuo oro temperatūros ir drėgmės.
	Įrankių plovimas	Su vandeniu
	<b>Teikimo forma</b>	Įpakavimas
Spalva		Juoda Šviežiame pavidale spalva yra žalia pereinanti į rudą.
<b>Kita informacija</b>	Transportavimas	Nepavojingas
	Sandėliavimas	Medžiagas ,originaliame įpakavime, galima laikyti šiltoje ir nuo šalčio apsaugotoje patalpoje min. 1/2 metų
	Nuorodos saugai	Pagal pageidavimus mes mielai pateiksime ES- saugos duomenų lapus .

Pateikta informacija atitinka mūsų šiandieninį žinių lygį, kurios remiasi daugiamete patirtimi ir bandymais. Ji galioja kaip priedas mūsų technologinėms taisyklėms. Mūsų pagrindinių patarimų galiojimas žinoma nėra įpareigojantis dėl skirtingų pagrindo savybių ir įvairiųjų panaudojimo ir perdirbimo būdų, kurie yra už mūsų įtakos zonos. Mūsų darbuotojų patarimai, kurie skiriasi nuo gamintojo teikiamų duomenų, turi būti raštiški. Mes tenkiname visus techninius ir statybinius reikalavimus. Kiekvieną kartą kreipkitės į savo konsultantus naujos techninės informacijos.



FASSADENKOMPETENZ